

## SIMPLAY WOOD PU

- Autentyczna reprodukcja drewna
- Pokrycie poliuretanem
- Produkt idealny do zastosowań o bardzo intensywnym użytkowaniu

## SPECYFIKACJA



5.0mm



0.7mm

10 @ 178 x 1219mm = 2.17m<sup>2</sup>8000g/m<sup>2</sup>

EN 649



## TRUDNOPALNOŚĆ

EN 13501-1 Class Bfl-S1 { EN ISO 9239-1 ≥8kw/m<sup>2</sup>  
EN ISO 11925-2 Pass



ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ  
EN 13893 Klasa DS  
DIN 51130 - R10



KLASA ŚCIERALNOŚCI  
EN 649 Grupa T



ŚWIATŁOODPORNOŚĆ  
ISO 105- B02 Metoda 3≥ 6



NACISK PUNKTOWY  
EN 433 ≤ 0.1mm



STABILNOŚĆ WYMIARÓW  
EN 434 ≤ 0,25% max.



ODPORNOŚĆ NA KÓŁKA  
SAMONASTAWNE  
Odpowiedni



OGRZEWANIE PODLOGOWE  
Odpowiednia do ogrzewania  
podłogowego  
MAX 27 °C



VOC EMISSIONS  
ENV 13419 AgBB VOC test:  
pass (low result)



AKUSTYKA  
EN ISO 140-8 ≥9 Db



## ZASTOSOWANIE

Simpley Wood Pu można z powodzeniem stosować w obiektach mieszkalnych, w obiektach o intensywnej eksploatacji np. biura, obiekty handlowe



Aby otrzymać więcej informacji na temat montażu, odpowiednich klejów, utrzymania czystości, zastosowań oraz odporności chemicznej, prosimy o kontakt z Polyflor Polska.

POLFLOR SP. Z O.O. UL. SMOLNA 13A/U3, 61-008 POZNAŃ TEL. 061 820 3155, FAX 061 820 3135, E-MAIL: [POLFLOR@POLFLOR.COM.PL](mailto:POLFLOR@POLFLOR.COM.PL) [WWW.POLFLOR.COM.PL](http://WWW.POLFLOR.COM.PL)

POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK  
TEL:+44 (0)1617671111 UK SALES DIRECT:+44 (0)1617671122 UK FAX:+44 (0)1617671128  
EXPORT FAX: +44 (0)161 767 11 66 E-MAIL: [INFO@POLYFLOR.COM](mailto:INFO@POLYFLOR.COM) [WWW.POLYFLOR.COM](http://WWW.POLYFLOR.COM)  
UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551

*James Holland*  
FLOORING



2011




# Simpley™

Loose Lay vinyl floor tiles

WOOD

## SPECYFIKACJA PRODUKTU



**POLYFLOR**  
COVERING THE WORLD